

SOPRAGUM OPTIMA 4 TmF C1 FR

Description

Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents ignifuges et d'une armature polyester composite. Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d'étanchéité de toiture mono- ou multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

La face supérieure est recouverte de talc/sable.

La face inférieure est revêtue d'un film macro-perforé thermofusible et talc/sable.

Caractéristiques

Composition	Norme	Unité	Valeur	Tolérance
Armature			polyester composite	
Masse armature		g/m ²	170	± 15 %
Finition face supérieure			talc/sable	
Couleur			-	
Finition face inférieure			film macro-perforé thermofusible	
Masse de revêtement			bitume plastomère	
Taux de matière recyclées	EN ISO 14021	%	≥ 20	

Caractéristiques techniques

Epaisseur	EN 1849-1	mm	4,0	± 5 %
Résistance à la traction (L / T)	EN 12311-1	N/50 mm	900 / 700	± 20 %
Allongement à la force maximale de traction (L / T)	EN 12311-1	%	45 / 45	± 15
Résistance à la pénétration des racines	EN 13948		NPD	
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730-A EN 12730-B	kg	≥ 15 ≥ 15	
Résistance au choc	EN 12691-A En 12691-B	mm	≥ 1000 ≥ 1500	
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	≤ 0,3	
Résistance à la déchirure (au clou) (L / T)	EN 12310-1	N	200 / 200	± 25 %
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -15	
Souplesse à basse température au vieillissement	EN 1109 / EN 1296	°C	-5	-15/+0
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	°C	≥ 140	
Résistance au fluage à température élevée au vieillissement	EN 1110 / EN 1296	°C	130	-0/+20
Résistance des joints: pelage	EN 12316-1	N/50 mm	55	± 25 %
Résistance des joints: cisaillement	EN 12317-1	N/50 mm	670	± 25 %
Etanchéité à l'eau	EN 1928	kPa	≥ 10	
Réaction au feu	EN 13501-1	Class	NPD	

Emballage

Dimensions du rouleau	EN 1848-1	m	≥ 10,00 x 1,00	
Masse du rouleau		kg	± 50	
Nombre de rouleaux par palette			23	

NPD = performance non déterminée

Mode d'application

- Collage en plein à la colle bitumineuse à froid, recouvrements soudés.
- Soudage en plein, recouvrements inclus.
- Pose en indépendance dans un système avec couche de protection lourde, recouvrements soudés.

Agréments

Les systèmes équipés de cette membrane peuvent être conformes à la classification B_{ROOF(t1)} selon la norme EN13501, partie 5, en fonction de leur construction.

Consulter le(s) certificat(s) pour plus d'information sur les produits, les systèmes et les spécifications:

- ATG 1558 (B)

Contactez Soprema pour plus d'information.

Indications particulière

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et EN ISO 14001.