

SOPRAVAP STICK C 15

Description

Membrane auto-adhésive composée de bitume élastomère et d'une armature polyester composite.
Est principalement utilisée comme pare-vapeur sur support en tôles d'acier ou bois.
La face supérieure est recouverte de talc/sable.
Le galon et la face inférieure auto-adhésive sont revêtues d'un film siliconé pelable.

Caractéristiques

Composition	Norme	Unité	Valeur	Tolérance
Armature			polyester composite	
Finition face supérieure			talc/sable	
Finition face inférieure			film siliconé	
Masse de revêtement			bitume élastomère autocollant	

Caractéristiques techniques

Epaisseur	EN 1849-1	mm	1,5	± 5 %
Résistance à la traction (L / T)	EN 12311-1	N/50 mm	850 / 650	± 20 %
Allongement à la force maximale de traction (L / T)	EN 12311-1	%	45 / 45	± 15
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	≤ 0,3	
Résistance à la déchirure (au clou) (L / T)	EN 12310-1	N	270 / 270	± 25 %
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -30	
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	°C	≥ 100	
Réaction au feu	EN 13501-1	Class	E	
Epaisseur équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau	EN 1931	m	75	± 20 %

Emballage

Dimensions du rouleau	EN 1848-1	m	≥ 20,00 x 1,10	
Masse du rouleau		kg	± 38	
Nombre de rouleaux par palette			20	

NPD = performance non déterminée

Lors du stockage, les palettes ne peuvent pas être empilées les unes sur les autres et les rouleaux doivent être agencés de manière à exclure tout risque de fléchissement. L'exposition à l'ensoleillement direct et températures supérieures à +30 °C doit être évitée à tout moment.

Mode d'application

Autocollant avec recouvrement longitudinal autocollant et transversalement soudés.

Le support est préalablement imprégné avec ELASTOCOL 503 ou ELASTOCOL 600.

Afin d'obtenir une bonne adhérence, la membrane doit être placée à une température supérieure à +10 °C.

Si la pose a lieu à des températures plus basses, le support doit être chauffé.

Avant utilisation, les rouleaux doivent être conservés pendant au moins 12 heures à une température supérieure à +10 °C.

Agréments



Indications particulière

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et **EN ISO 14001**.

